

# AEROMASSE

## Expandeur pour sous-enduit

**AEROMASSE** est un adjuvant en poudre destiné aux sous-enduits de façades (dégrossis).

**AEROMASSE** est le remède aux supports sensibles à la condensation à l'humidité et au salpêtre.

**AEROMASSE** limite faïençage et fissuration de retrait. Les dégrossis réalisés avec **AEROMASSE** s'appliquent sur briques, parpaings, pierres...

Les dégrossis réalisés à l'aide d'**AEROMASSE** sont d'une remarquable ouvrabilité et peuvent s'appliquer en épaisseur de **5 à 10 cm par passe**.

Très onctueux, ils ne subissent pas de remontées capillaires (de fines billes d'air stable se répartissent uniformément dans la masse).

Les mortiers réalisés avec **AEROMASSE** deviennent de véritables échangeurs de vapeur d'eau ainsi que des régulateurs de température pour maisons humides (en extérieur comme à l'intérieur), caves, pignons...

**AEROMASSE** permet un passage aisé des mortiers en machine à projeter, la pompabilité des mortiers est parfaite même sur de longues distances.

L'accrochage au support est exceptionnel.

**AEROMASSE** augmente le volume des mortiers de plus de **23%** et permet ainsi de réaliser une économie importante.



Expand le mortier



Augmente le volume jusqu'à 23%



Permet le pompage en machine

## PRECAUTIONS

Ne pas respirer les poussières.

## UTILISATION

Les supports doivent être conformes au D.T.U.26.1.  
Ils seront largement humidifiés.

### **Ordre d'incorporation en bétonnière ou en malaxeur :**

- 1) 3/4 de l'eau de gâchage habituelle (environ 15 litres)
- 2) le sable : 10 seaux

### 3) **AEROMASSE**

Laissez tourner la bétonnière ou malaxeur 1 minute

- 4) la chaux (hydraulique ou aérienne) : un sac

- 5) procéder à l'ajustage de l'eau si nécessaire.

**Important : le malaxage ne doit pas excéder 4 à 5 minutes**

## RENDEMENT

Rendement : une dose de **70 gr pour 150 litres d'enduit** ou pour 1 sac de chaux

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : entraîneur d'air en poudre.

**Conditionnement** : valisette de 150 doses de 70 gr

**Sachet imperméable**

**Aspect** : poudre blanche

**Conservation** : 1 an dans les sachets d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)