

DOLANIT

Fibre acrylique, renfort d'enduits,
de chapes, de béton

DOLANIT est une fibre monofilamentaire acrylique destinée à renforcer les bétons, mortiers et enduits.

DOLANIT est employée dans la réalisation des bétons et mortiers pour les travaux tels que :

> **Bétons de dallage, bétons à forte pente** : voirie, parkings, terrasses, courts de tennis, trottoirs.

> **Bétons préfabriqués** : tuyaux, pavés, dalles, bordures, regards...

> **Enduit** : dégrossis, enduits de finition grattés ou talochés, enduits monocouche.

> **Mortiers de réparation** : solins, reprofillages d'angles, faïtières...

Augmente la résistance à l'abrasion et aux chocs.

Améliore la finition des pièces préfabriquées.

En aucun cas l'utilisation de **DOLANIT** ne peut remplacer l'emploi de treillis métalliques.



Limite les retraits et réduit les fissures



Grand pouvoir de dispersion



Efficace dans toute la masse

PRECAUTIONS

Ne pas respirer les fibres volatiles.

UTILISATION

Mélange en bétonnière : **DOLANIT** peut être incorporé avant ou durant le malaxage des agrégats.

Mélange en toupie : toujours inverser le sens de rotation, afin d'amener le béton à la limite du déchargement, avant d'incorporer **DOLANIT**.

Puis laisser malaxer 6 minutes environ, en sens de rotation normal et à vitesse rapide.

Mélange en machine à projeter : **DOLANIT** est incorporée durant le malaxage de l'enduit.

RENDEMENT

Dosage pour les enduits dégrossis, chapes :

- 150 gr pour : - 2 sacs de 35 kg de ciment
- 150 litres d'enduit traditionnel
- 150 kg d'enduit monocouche

Dosage pour le béton :

- Béton dosé à 300 kg : **650 gr/m³** soit 4 kg / toupie
- Béton dosé à 350 kg : **750 gr/m³** soit 4,5 kg / toupie

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : 100% fibre acrylique.

Longueur de coupe : 6 mm.

Diamètre : 14,4 micron.

Résistance en traction : 1030 MPa.

Nombre de fibres/gr : 877200.

Elongation en % : 15-20.

Conditionnement : sachet de 150 gr et de 1 kg.

Conservation : se conserve plusieurs années.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr