

EXOMASSE

Garantie décennale:
10 ans
MMA n° 103.649 211 5

Adjuvant hydrofugeant noir fibré

EXOMASSE est un hydrofugeant fibré à pouvoir pigmentaire destiné à compléter l'imperméabilisation des enduits de soubassement sur des supports en maçonnerie d'éléments



Accélère la prise

EXOMASSE s'incorpore directement dans la masse de l'enduit et renforce la fonction de celui-ci (voir D.T.U. 26.1 chap.10 "exécution des enduits sur les murs de soubassement neuf").

Contient :

- Puissant hydrofuge
- Fibre
- Résine d'accrochage
- Fluidifiant
- Accélérateur de prise
- Colorant noir

De plus, l'incorporation d'**EXOMASSE** assure la pigmentation noire de l'enduit.

EXOMASSE s'emploie dans le cadre des exigences de deuxième catégorie selon le D.T.U. 20.1§ 6.302.

EXOMASSE s'emploie également dans les **mortiers d'arases** destinés à lutter contre les remontées d'humidité (coupures de capillarité).

EXOMASSE contient des agents rétenteurs qui permettent une meilleure hydratation du ciment en régulant l'évaporation de l'eau.



Fluidifiant



Enduits et arases

PRECAUTIONS

En cas de projection oculaire, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin.

Porter des gants lors de la manipulation.

UTILISATION

Le mortier sera réalisé à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur.

Le dosage en ciment doit être de 500 Kg/m³

(ne pas utiliser de mortier bâtard ou de liants à maçonner mais exclusivement du ciment).

Pré-diluer dans le premier seau d'eau de gâchage une dose de 4 Kg d'**EXOMASSE** pour 70 Kg de ciment.

Le temps de malaxage sera au maximum de 3 mn.

On pourra alors procéder à l'application du mortier hydrofuge dans les 20 mn en prenant soin de ne jamais rajouter d'eau.

Afin d'obtenir une teinte très noire des enduits de soubassement, il est possible d'incorporer une dose de 500 gr de **COLORMASS NOIR** par dose de 4 Kg d'**EXOMASSE**.

Pour de plus amples informations, se référer à notre Cahier des Clauses Techniques.

RENDEMENT

Une dose d'**EXOMASSE** permet d'enduire environ **11 m²**, soit 4 kg pour 2 sacs de 35 kg de ciment.



CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Liant, hydrofuge, fibre, accélérateur, fluidifiant, colorant.

Solubilité totale dans l'eau.

PH : 10,5.

Densité : 1,2.

Conservation : un an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.