



HYDROFLUID/BAN

Fluidifiants pour mortiers et bétons

Le fabricant des produits du Bâtiment

NF EN 934

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

Le rôle d'un fluidifiant (super-plastifiant) est d'améliorer de manière significative l'étalement du béton sans rajout de ciment ni d'eau évitant ainsi les problèmes de retrait et de diminution de la résistance à la compression qui en découleraient.

HYDROFLUID est un fluidifiant polyvalent qui améliore l'écoulement des bétons et des mortiers.

- Il est utilisé pour les bétons coulés, les bétons ou mortiers pompés ou projetés.

- Il permet couler sans difficulté un béton à travers un réseau d'armatures métalliques et d'obtenir un fini irréprochable.

HYDROFLUID BAN est un fluidifiant spécifique de haute qualité à base de copolymère.

- Il est utilisé pour les bétons de fondation, les chapes et béton auto-nivelant.



- Excellente dispersion
- Excellente résistance mécanique et amélioration du vieillissement
- Diminue la porosité et augmente l'étanchéité
- Ne provoque ni ralentissement ni accélération des temps de prise



UTILISATION

*Pour les meilleurs résultats : la dose de fluidifiant se dilue dans **au moins 1/4 de l'eau de gâchage** avant d'être incorporé aux agrégats. Toutefois, le fluidifiant peut également être ajouté à un béton à consistance sèche dans un malaxeur ou une toupie. Incorporez le fluidifiant et malaxer le mélange à vitesse rapide pendant trois minutes.*

Pour le calcul de la quantité d'eau à employer, veiller à tenir compte de la forte réduction d'eau.

Le dosage d'**HYDROFLUID** est de 100 gr par sac de 35 kg de ciment.

Le dosage moyen d'**HYDROFLUID BAN** est de 1 à 2% du poids de ciment soit 350 à 700 gr par sac de 35 kg de ciment

CARACTERISTIQUES

HYDROFLUID

Aspect : liquide brun
Densité à 20 °C : 1,20 (+ ou - 0,01)
P.H. : 9 (+ ou - 0,1)

HYDROFLUID BAN

Aspect : liquide limpide jaune
Densité à 20 °C : 1,05 (+ ou - 0,01)
P.H. : 7 (+ ou - 0,1)

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 11/06

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726