



Le fabricant des produits du Bâtiment

IMPRESSION ELASTOFILM

Impression pour Elastofilm

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

IMPRESSION ELASTOFILM est une **sous-couche acrylique**. Spécialement étudiée pour stabiliser et préparer les supports, **IMPRESSION ELASTOFILM** est indispensable pour l'application du revêtement d'étanchéité **ELASTOFILM**.

- Forte pénétration
- Stabilise les fonds
- Séchage rapide

IMPRESSION ELASTOFILM s'utilise sur des **bétons talochés** ou **ragrés** et sur des **chapes talochées**.

Dans un domaine différent, **IMPRESSION ELASTOFILM** s'utilise comme primaire imperméable sur du **plâtre** ou du **placoplâtre (salles de bain et cuisines)** avant l'application de carreaux de faïence. Cette impression **doit être recouverte** d'une couche d'**ELASTOFILM** (voir C.C.T. **ELASTOFILM**)

UTILISATION

Les travaux devront être effectués suivant les directives du D.T.U. 20.12 .

Il est nécessaire de pratiquer sur les **terrasses, toitures-terrasses** ou **balcons** un dérochage des supports à l'aide de **VORAX** (voir fiche technique).

IMPRESSION ELASTOFILM s'utilise à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pistolet Airless.

IMPRESSION ELASTOFILM est sèche au toucher au bout de **15 à 30 minutes** et recouvrable au bout d'une heure. Son rendement est de **4 m² au kg**.

IMPRESSION ELASTOFILM sera impérativement recouverte du revêtement de finition.

Ne pas appliquer sur des supports gelés, surchauffés ou excessivement humides, par température inférieure à 5 °C, ni par temps de pluie ou de brouillard.

CARACTERISTIQUES

Aspect : mat/satin

Teinte : blanc

Craint le gel

CONSOMMATION : **200gr/m²**

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 01/04

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726