



Le fabricant des produits du Bâtiment

NIVEX

Chape mince auto-lissante pour sols industriels

NIVEX est un mortier mixte prédosé à base de liants hydrauliques et de résine synthétique, spécialement élaboré pour la **réalisation de chapes minces (5 à 15 mm)** dans les **locaux fortement sollicités** : sols industriels, garages, entrepôts, ateliers...



Verser le mélange sur le support puis le répartir à l'aide d'une raclette égalisatrice (5 à 15 mm maximum).

Utiliser aussitôt un **rouleau débulleur** en croisant les passes sur le mortier frais pour égaliser les gâchées.

L'effet autolissant de **NIVEX** lui confère un fini soigné. De légères remontées de résine, sans conséquence sur la qualité de la chape et conduisant à un nuançage de surface ne sont pas à exclure.

- Haute résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence au support
- Bon étalement
- Fini soigné



UTILISATION

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains et dépoussiérés, sans trace d'huile ni de graisse.

Ils doivent posséder une résistance mécanique suffisante. Ils seront mouillés à refus la veille de l'application puis humidifiés à nouveau juste avant les travaux.

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° C et 30° C.

NIVEX est prédosé.

Verser le liquide dans un récipient puis ajouter progressivement la poudre en mélangeant constamment avec un agitateur mécanique à faible vitesse de rotation (400 t/mn). Malaxer 2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange fluide et homogène.

CARACTERISTIQUES

> **Densité du mortier durci** : 2,2 ; P.H. : 12 .

> **Résistances mécaniques** :

- en compression :

20 MPa à 2 jours

50 MPa à 28 jours,

- en traction par flexion :

5 MPa à 2 jours

10 MPa à 28 jours

Adhérence sur béton : 2MPa.

> **Délai de remise en service** :

- 1 jour pour le trafic pédestre

- **3 à 4 jours pour tout trafic**

CONSOMMATION : 2,2 kg/m² par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT : 1 Kit comprenant 1 seau de 25 kg de Poudre (charges) et 1 jerrican de 5 kg de résine.

CONSERVATION : 1 an minimum dans les emballages d'origine fermés et stockés à l'abri du gel et de l'humidité.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 02/07

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726