

VORAX

Décapant ciment, dérouillant

VORAX est un décapant qui remplace avantageusement les acides forts en évitant leurs inconvénients.

VORAX est spécialement conçu pour :

- Décaper les couches de ciment sur les moules de coffrage, les échafaudages, les bétonnières, les trottoirs en enrobé...
- Enlever l'excédent de ciment sur le carrelage, les terres cuites, les briques de parement, les pierres dures...
- Eliminer les efflorescences blanchâtres sur la brique de parement, la carbonatation des enduits de façades.
- Détruire les végétaux tels que les mousses, les lichens, les champignons et certains noircissements sur la pierre dure.
- Eliminer la rouille par trempage des métaux ferreux ou par application au pinceau.



Action puissante, rapide et en profondeur



Contient un agent antirouille



Polyvalent



PRECAUTIONS

VORAX ne doit pas être employé à l'intérieur **sans une bonne ventilation**.

VORAX, pur ou dilué, est un produit corrosif, il est donc vivement recommandé de prendre les précautions d'usage relatives à la protection des yeux et de la peau et de porter un masque respiratoire adapté.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter rapidement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau courante et à l'alcool et recouvrir l'épiderme avec une crème de protection, grasse de préférence.

Consulter la F.D.S.

UTILISATION

Décapage du ciment sur le matériel : 1 vol. de **VORAX** pour 1 vol. d'eau.
Pour le matériel, en acier brut utilisez impérativement **PASSIV 7** après décapage.

Décapage des matériaux, carbonatation : 1 vol. de **VORAX** pour 3 à 5 vol. d'eau.

Décapage de la rouille : Sur du métal nu il est indispensable de passer l'action de **VORAX** à l'aide de **PASSIV 7**. Ce produit liquide sera pulvérisé sur le matériel métallique après un rinçage abondant de **VORAX**. Sans application de **PASSIV 7** le métal se recouvrirait très rapidement d'une couche de "fleur de rouille".

VORAX s'utilise en pulvérisation à l'aide d'un pulvérisateur plastique adapté (type industriel) ou en bain de trempage dans des contenants en plastique.

Il est recommandé de bien humidifier les matériaux à décaper puis, une fois le décapage effectué, rincer abondamment pour enlever les résidus dissous. Sur la pierre et les enduits un rinçage à l'aide d'une eau contenant 5% d'**ALKA7** est fortement conseillé et indispensable pour les supports devant être peints.

RENDEMENT

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Produit corrosif, décapant acide.

PH : 1,2

Densité : 1,17

Conservation : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr