

XYLETHANE 2K

Vitrificateur bois à deux composants

Vernis vitrificateur à haute résistance.

XYLETHANE 2 K est un vernis vitrificateur recommandé pour les boiseries soumises à de fortes sollicitations :

- ponts de bateau
- portails
- huisseries de maisons en bord de mer
- terrasses
- Pistes de dance
- Parquets

XYLETHANE 2 K s'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

XYLETHANE 2 K est formulé à base de résines polyester assurant une protection optimale des bois extérieurs soumis aux climats marins et aux fortes expositions au soleil.

Parfaite étanchéité. Résistance aux sels marins.

Sa très grande résistance à l'abrasion permet son application dans des lieux de passages situés à l'intérieur comme à l'extérieur.



Résistance à l'abrasion accrue



Grande résistance à l'air salin



Très résistant aux U.V.

PRECAUTIONS

Le bois doit être nu, propre et sec.

Conditions d'application idéales : entre 12°C et 25°C par temps sec.

- **Bois brut** : Brossez et dépoussiérez.
- **Bois vernis** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240).
Si le vernis est écaillé, décapez le avec le **DECAP 7**.
Essuyer à l'aide d'un tampon imbibé de DILUANT 5102.

Laissez sécher 24 H avant application du vernis. Poncez et dépoussiérez.

- **Bois peint** : Décapez avec le **DECAP 7**.

Essuyer à l'aide d'un tampon imbibé de DILUANT 5102.

Laissez sécher 24 H avant application du vernis. Poncez et dépoussiérez.

- **Bois lasuré** : Poncez et dépoussiérez.

- **Bois gras** : Dégraisser à l'aide d'un tampon imbibé de DILUANT 5102.

UTILISATION

Incorporer **1 litre de durcisseur pour les 3 litres de base**, bien remuer avec une baguette large avant emploi.

Laissez « murir » le mélange 10 minutes avant emploi.

Appliquez à la brosse plate ou au rouleau laqueur.

Toujours diluer la 1ère couche à raison de 5 % de Diluant 5102.

Laissez sécher 4 h la 1ère couche.

Poncez légèrement au papier de verre fin et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.

Appliquer la seconde couche pure.

RENDEMENT

1 litre pour 10 à 15 m² par couche.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : liant polyester et durcisseur

Diluant : diluant 5102

Conditionnement : kit de 4 Kg

Conservation : 9mois à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr