



# HYDRO7 PIERRES

## Mortier naturel pour la pierre

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

**Le fabricant des produits du Bâtiment**

**HYDRO 7 PIERRES** est un mortier bi-composant à base de liant naturel et de résine destiné à imiter, ragréer ou réparer les pierres de taille (*encadrements de portes et de fenêtres, bandeaux, corniches, cheminées*).

- Mortier à base de liant naturel et de poudre de pierre
- Ragréage de 2mm à 4cm sans retrait
- Prise rapide
- Forte adhérence

Ce mortier peut s'appliquer en  **fines couches de 1 à 2 mm** d'épaisseur ou en  **couches plus importantes de 2 à 3 cm** pour tous types de réparations. Celles-ci ne subissent ni retrait ni faïençage.

**HYDRO 7 PIERRES** s'emploie en réparation ponctuelle sur les pierres calcaires, les enduits hydrauliques ainsi que les briques de terre cuite.

### Limites d'emploi :

Ne convient pas pour les surfaces horizontales exposées aux intempéries.  
Ne pas appliquer sur des pierres froides.



Une fois la prise commencée ne pas rajouter de résine ni d'eau.

Le support doit être abondamment humidifié avant application du mortier.

Appliquer le mortier à l'aide d'une spatule ou d'une petite truelle.  
Une fois la prise faite, poncer la préparation à l'aide d'une cale à poncer afin de donner l'aspect granuleux de la pierre naturelle.

Les réparations peuvent être recoupées sans danger afin de recréer l'emplacement d'un joint.

**HYDRO 7 PIERRE** existe en 5 tonalités : Bernay, Caen, Tuffeau, Blanc et Perche.

**A partir d'un échantillon, nous pouvons réaliser la couleur d'une pierre ou d'une brique pour un chantier spécifique.**



## UTILISATION

Les supports seront convenablement préparés, exempts de sels, débarrassés de toutes les parties friables et devront être rugueux et sains.

Mélanger les deux composants suivant la consistance désirée :

- Environ 0,75 à 1 litre de **RESINE HYDRO 7** pour 5 kg de poudre **HYDRO 7 PIERRES**

*Prendre soin de ne gâcher que de petites quantités à la fois, en effet, le temps d'emploi n'est que de 1 heure à 20°C.*

## CARACTERISTIQUES

Densité de la poudre : 1,75

Densité de la résine : 1,02

PH de la résine : 7,5

Ahérence sur pierre calcaire : supérieure à 0,3 Mpa

Résistance à la compression : supérieure à 10 Mpa

Début de prise du mélange à 20 °C : env. 1h

Le kit de 30 kg d'**HYDRO 7 PIERRE** se compose de

POUDRE 25 kg

RESINE 5 L



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

**Site de Production :**

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**  
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : **02.43.88.01.72**

**Agence Commerciale :**

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**  
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : **02.47.66.13.16**

**ED. 08/05**

Internet : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

FDS sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726